

CR NEO EC 70

Beschreibung:

- CR/SBR Qualität, schwarz
- gutes Preis-Leistungsverhältnis



Eigenschaften:

Härte	[ShoreA]	ISO 7619-1	70 ±5
Reißfestigkeit	[N/mm²]	ISO 37-1	≥ 5
Reißdehnung	[%]	ISO 37-1	≥ 250
Weiterreißwiderstand	[N/mm]	ISO 34 C	≥ 15
Dichte	[g/cm³]	ISO 2781	1,55 ±0,03

entspricht WDK-Leitlinie 2201 v. 10/2020

Weitere Eigenschaften:

Alterung	ISO 188	72h / 70°C	Δ Härte [ShA]	≤ 5
in Luft			Δ Festigkeit [%]	≤ -30
			Δ Dehnung [%]	≤ -40
			Δ Volumen [%]	
Alterung	ISO 1817	72h / 50°C	Δ Härte [ShA]	≤ -5
In Wasser			Δ Volumen [%]	≤ +5

Temperaturbereich				
in Luft	ISO 188	[°C]	min: -20	max: + 70
in Öl	ISO 1817	[°C]		max: + 23
in Wasser	ISO 1817	[°C]		max: + 80

Beständigkeiten:

Elastizität	bedingt beständig
Druck	bedingt beständig
Abrieb	beständig
Flamme	beständig
Kraftstoff	beständig
Ozon	beständig

Wichtige Hinweise:

Dieses technische Datenblatt wurde gewissenhaft ausgestellt und ist das Ergebnis von mehreren, in unserem Labor durchgeführten Prüfungen nach verschiedenen Normen.

Wir versichern nicht, dass dieselben Prüfungen in anderen Laboren durchgeführt, bei den gleichen Bedingungen, gleiche Ergebnisse ergeben können.

Es obliegt dem Anwender, die Materialauswahl in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seinen beabsichtigten Einsatzzweck zu ermitteln.

Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

TOVO Gomma S.R.L
Datum: 11/08/2018
Vers: 002

Ihr Ansprechpartner in Deutschland:
TRIWES INDUSTRIEPRODUKTE GmbH
www.triwes.de E-Mail: info@triwes.de
Tel.: +49 (0)731 60272-880